

مكان ومدة التخزين في موقع المشروع وتأثيرها على فعالية الأسمنت

د. محمد عبد القادر يوسف¹, أ. محمود أحمد المتقى², د. عزالدين صالح الناجح³

¹قسم الهندسة المدنية - كلية الهندسة والتكنولوجيا - جامعة الجفارة، المعمورة، ليبيا

²قسم الهندسة المدنية - كلية الهندسة - جامعة سبها، سبها، ليبيا

³جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، طرابلس، ليبيا

mohamed_ansary36@yahoo.com

الملخص: نتيجة لوصول الأسمنت المنتج في المصنع إلى موقع الشغل بالمشروع وتخزينه لعدة أيام أو شهور، فقد تتغير بعض خصائصه بسبب مدة التخزين أو مكان التخزين. في هذه الورقة تم إجراء اختبارات لمحاولة تحديد التباين في خصائص القوة بسبب طول مدة التخزين ونوعيته. عند قياس التغير في خصائص القوة بسبب التخزين في ظروف مختلفة بموقع المشروع وعلى أعمار مختلفة للأسمنت، كان واضحاً الانخفاض في مقاومة ضغط المونة الإسمنتية بسبب تقادم (طازج، شهران، 3 شهور، 4 شهور) لكل من ظروف التخزين المختلفة (عادي، محكم)، وذلك عند عمل اختبارات الضغط على العينات المأخوذة عند 3 و 7 و 28 يوم بعد صب العينة. النتيجة الأبرز كانت الانخفاض في مقاومة الضغط للمكعبات بعد 28 يوماً من الصب بمقادير 46% للأسمنت مع التخزين العادي وحوالي 25% فقط للأسمنت المحكم الغلق. وهذا النوع الأخير من التخزين (المحكم الإغلاق) يعتبر مقارب للسلوك القياسي للأسمنت البورتلاندي العادي حسب ما هو موجود بالمواصفات المصنوعية وأعطي قوة التحمل المقبولة حتى 3 أشهر.

الكلمات المفتاحية: الأسمنت - مدة التخزين - قوة الضغط - نوع التخزين.

The location and duration of storage on the project site and their impact on the effectiveness of cement

Mohammed Yussef¹, Mahmoud Almutaqi², Azdeen Najah³

¹Civil Eng. Dept. - Faculty of Engineering and Technology - Al Jafara University, Al Mamoura, Libya

²Civil Eng. Dept. - Faculty of Engineering - Sebha University, Sebha, Libya

³Transportation Projects Board, Tripoli, Libya

mohamed_ansary36@yahoo.com

Abstract: As a result of cement produced at the factory arriving at the project site and being stored for several days or months, some of its properties may change due to the storage duration or the storage location. This paper conducted tests to determine the variation in strength properties due to the length and type of storage. When measuring the change in strength properties due to storage under different conditions at the project site and at different ages of cement, it was evident that a decrease in compressive strength due to aging (0, 1, 2, 3, and 4 months) for each of the different storage conditions (normal and sealed). However, this was gained by performing compression tests on samples taken 3, 7, and 28 days after casting. The most significant result was a 46% decrease in the compressive strength of the cubes after 28 days for cement stored normally, compared to only about 25% for hermetically sealed cement. This latter type of storage (hermetically sealed storage) was comparable to the standard behavior of ordinary Portland cement as specified in the manufacturer's specifications and provided acceptable compressive strength for up to 3 months.

يوضح الانخفاض في مقاومة الضغط للأسمنت حسب المدة الزمنية للتخزين.

جدول (1): الانخفاض القياسي في تحمل قوة الضغط بسبب التقادم^[2]

الانخفاض في القوة	المدة الزمنية	الرقم
7%	1 شهر	1
20%	3 شهور	2
30%	6 شهور	3
40%	12 شهر	4
50%	24 شهر	5

من الملاحظ أن الأسمنت المخزن في ظروف تخزين مختلفة والمعرض لظروف مناخية متفاوتة يخضع بالتأكيد لبعض التغيرات في الخصائص ومقدار مقاومة التحمل للضغط. وهنا تحدد المعايير أن لا يجب استخدام الأسمنت المخزن لأكثر من 90 يوماً (3 شهور) إلا بعد التأكيد من خصائص قوته حسب الموصي به^[3].

تشمل خصائص الأسمنت التي يجب التركيز عليها عند إعداد أي دراسة: النوعية، وقت الإعداد، والمثانة، والجاذبية النوعية وقوفة الانضغاط^[4]. حيث أن نعومة الأسمنت هي مقياس لحجم حبيبات الأسمنت. فكلما كان الأسمنت أكثر نعومة كان معدل التفاعل الكيميائي أو معدل الترطيب أسرع، نظراً لتوفر مساحة أكبر للتفاعل الكيميائي وكذلك تطور القوة أسرع للأسمنت الناعم^[5].

أما بالنسبة لوقت الإعداد فهو عندما يتم خلط الأسمنت البورتلاندي بالماء والمكونات الأخرى لعمل العجنة الخرسانية، والتي تصبح تدريجياً أقل مرونة وتصبح كتلة صلبة في النهاية وتكون جامدة بدرجة كافية لتحمل قدرًا محدودًا من

1. المقدمة

شهد القرن العشرين تطورات كبيرة في صناعة البناء بسبب التغيرات العديدة في تقنيات البناء. ولكن كما في السنتين السابقتين يصل تحضير الخرسانة من نفس المواد: الأسمنت، الركام الخشن، الركام الناعم والمياه بنسق متفاوتة، باستثناء أنه تم إدخال طرق جديدة في التطبيق وتطورات في المواد المضافة. لإزالة الأسمنت هو المكون الرئيسي للخرسانة لأنها هو وسيلة الربط النشطة الوحيدة داخلها، والمكون الوحيد الخاضع للرقابة علماً بـ بسبب مدة صلاحيته. حيث يتمتع الأسمنت بخاصية التثبيت والتصلب بفضل التفاعلات الكيميائية مع الماء في درجة الحرارة العادية. وأن الأسمنت يصل من المصنع إلى الموقع بعد أيام من تصنيعه لهذا فإن الأسمنت المستلم في النهاية قد يتم استهلاكه بعد مدة أو يبقى مخزناً حتى بضعة أشهر، مما يجعلنا نهتم بالمدة الزمنية الخاصة بـ صلاحيته.

الهدف من العمل هو:

- ✓ دراسة خصائص مثابة الأسمنت بسبب تقادمه في موقع المشروع.
- ✓ دراسة انخفاض مقاومة الضغط للأسمنت من حيث أنواع التخزين المختلفة بالموقع.

لا توجد وثائق محددة متاحة تلقي الضوء على التجارب التي يتم إجراؤها على الأسمنت في مختلف أعمار التخزين. بينما تحدد المواصفة القياسية أن الأسمنت المخزن بكثيـرات كبيرة في المصنع لأكثر من ستة أشهر أو الأسمنت في أكياس في أيدي البائع لأكثر من ثلاثة أشهر قبل الاستخدام، يجب أن يتم إعادة اختباره، وقد يتم رفضه إذا كان لا يتوافق مع المتطلبات^[1].

قد تكون وحدات تصنيع الأسمنت الرئيسية قد أجرت اختبارات في أعمار مختلفة من التخزين لكن الدراسات المنشورة نادرة جدًا في هذا الموضوع. والجدول (1)

Stand.Cem .Spc.	Force dec. S.S %	Force dec. N.S %	Comp.Test S.S (MPa)	Comp.Test N.S (MPa)	Day. No	Cem. Age
	0.0%	0.0%	13	13	3	F
	0.0%	0.0%	20	20	7	F
0.0%	0.0%	0.0%	25	25	28	F

على ضوء نتائج جدول (2) من الطبيعي عدم وجود انخفاض في مقاومة تحمل الضغط للمكعبات المختبرة لأنها مصنعة من إسمنت مأخوذ مباشرة من المصنعين، والذي يدوره يعطي مقاومة التحمل للضغط المرجوة بعد التصلب النهائي للخرسانة (28 يوم) لنوعي التخزين المحمك والعادي.

جدول (3): مقاومة ضغط العينة للأسمنت بعد شهر في ظروف التخزين المختلفة عند 3 و 7 و 28 يوم

Stand.Cem .Spc.	Force dec. S.S %	Force dec. N.S %	Comp.Test S.S (MPa)	Comp.Test N.S (MPa)	Day. No	Cem. Age
	6.2%	12.3%	12.2	11.4	3	1
	9.5%	17.5%	18.1	16.5	7	1
7.0%	8.0%	13.6%	23	21.6	28	1

في جدول (3) الأسمىن المخزن لمدة تصل شهر واحد أدت إلى ضعف بسيط وتناقص في مقاومة تحمل الضغط للمكعبات الخرسانية المختبرة. هذا التناقص كان أكثر بفارق 5.6% للأسمىن المخزن تخزين عادي مقارنة بالمخزنين المحمك، هذا مع أفضلية التخزين الأخير لقربه من الخصائص القياسية للأسمىن.

جدول (4): مقاومة ضغط العينة للأسمدة بعد 2 أشهر في ظروف التخزين المختلفة عند 3 و 7 و 28 يوم

Stand.Cem .Spc.	Force dec. S.S %	Force dec. N.S %	Comp.Test S.S (MPa)	Comp.Test N.S (MPa)	Day. No	Cem. Age
	8.5%	34.6%	11.9	8.5	3	2
	13.5%	25.0%	17.3	15	7	2
12.8%	12.0%	27.6%	22	18.1	28	2

كما هو واضح في جدول (4) يستمر سلوك الانخفاض في مقاومة تحمل الضغط لمكعبات العينات مع تقادم الأسمنت لمدة تصل إلى شهرين. ويلاحظ محافظة الأسمنت المخزن بإحكام على مقاومة تحمله للضغط بعد 28 يوم عند مقارنته بالقيمة المأخوذة من الجداول الفيزيائية، حيث سجل فارقاً مقداره 0.8% فقط مقارنة مع التخزين العادي، الذي سجل انخفاضاً أمام الجداول الفيزيائية بمقدار 15.2% لنفس عدد الأيام.

جدول (5): مقاومة ضغط العينة للأسمنت بعد 3 شهور في ظروف التخزين المختلفة عند 3 و 28 يوم

الضغط. الإعداد وهو المصطلح المستخدم لوصف قوة العجنة الخرسانية. حيث يتم تقسيم وقت الإعداد إلى جزئين، وقت الإعداد الأولي ووقت الإعداد النهائي. ويُعرف الوقت الذي تفقد بنهايته عجنة الأسمنت مرونتها بعد إضافة الماء بوقت الإعداد الأولي، بينما يُعرف الوقت المقابل لتحول العجنة إلى كثلة صلبة بوقت الإعداد النهائي. من الضروري إلا يكون وقت الإعداد الأولي أكثر من اللازم ليسحّم بوقت للخلط والنقل ووضع الخرسانة بالموقع. خلال هذا الوقت يجب أن تكون عجنة الأسمنت في حالة مرنة^[6].

بالنسبة لمانة الأسمنت فهي خاصية تتحكم في تغيير حجم الخرسانة المتصلبة. أما الجاذبية النوعية فهي تتعلق بكثافة الخرسانة. وتعتبر مقاومة الانضغاط للأسمنت المتصلب أهم خصائصه للاستخدام الهيكلي. ومن ثم يتم تحديد اختبارات المانة وفقاً لجميع هذه المعايير الخاصة بالأسمنت لذا يجب اختيار مقاومة انضغاط الأسمنت في المختبر قبل استخدامه. حيث تعتمد قوة الخرسانة على تماشك عجلة الأسمنت عند التصاقها بحبوب الركام وإلى حد معين على قوة الركام بحد ذاته [7].

2. منهجية الدراسة

من المعروف أن أنواع الأسمنت المصنعة من قبل الشركات المختلفة تختلف قليلاً في تركيبها الكيميائي والمواد المستخدمة فيها مما ينعكس بشكل مباشر على الخصائص الفيزيائية للأسمنت، على الرغم من أن كل منهم ينفي بالمعايير المطلوبة^[1].

تم التخطيط لبرنامج الاختبار لتحقيق الأهداف المنصوص عليها، لذا تم استخدام أسمنته بورتلاندي عادي مُصنّع من شركة واحدة لجميع الاختبارات. تم أيضًا إجراء الاختبارات باستخدام الأسمنته المخزن بموقع المشروع في نوين من التغزيرين. فقد تم وضع أربعة أكياس من الأسمنته في مخازن عالية ووضعت مجموعة أخرى من أربعة أكياس إسمنتية في حاوية محكمة الإغلاق. وكانت جميع الاختبارات قد أجريت على مكعبات من الموننة الأسمنتية بمساحة وجه 10 سم^2 ، تم صبها ومعالجتها واختبارها لتحديد مقاومة الضغط عند 3 و 7 و 28 يومًا من الصب. والعينات المصبوبة من الأسمنته سواء من التغزير العادي (المعرض للعوامل الجوية المختلفة بالموقع) أو تغزير الحاوية، اختبرت على فترات زمنية من اليوم الأول للتغزير إلى 4 أشهر.

3. النتائج


كان الهدف الرئيسي للدراسة هو قياس التغير والانخاض في خصائص مقاومة الضغط (Force dec.) للأسممنت، بسبب التخزين في ظروف مختلفة بموقع المشروع وعلى أعمار مختلفة للأسممنت (Cem.Age)، ومقارنته بالخصائص القياسية للأسممنت (Stand.Cem.Spec) المأخوذة من اختبارات وحدات تصنيع الأسممنت الرئيسية الموضحة سابقاً في جدول (1). وبعد اختبار العينات وضغط المكعبات (Comp.Test) عند 3 و 7 و 28 يوم بعد صب العينة (Day) (No) وكما هو مبين بالجدول والأشكال التالية تستطيع أن نرى بوضوح الانخاض في مقاومة الضغط بسبب النقادم للأسممنت (طازج (F)، شهر، شهران، 3 شهور، 4 شهور) لكل ظرف من ظروف التخزين المختلفة سواء كان تخزين عادي (N.S) أو تخزين محكم (S.S).

معادلة قياس النسبة المئوية للانهفاض في مقاومة الضغط عند 3، 7، 28 يوم لنوعي التخزين هي:

$$\frac{\text{مقاومة الضغط لعينة الاسمنت } (F)}{\text{مقاومة الضغط لعينة الاسمنت } (F)} = \text{مقاومة الضغط لعينة الاسمنت } (F)$$


مقاومة الضغط لعينة الاسمنت (F) = Com. Test at Cem. Age Frish
مقاومة الضغط لعينة الاسمنت (n) = Com. Test at Cem. Age n
عمر الاسمنت بالشهر (n) : شهران، 3 شهور، 4 شهور

جدول (2): مقاومة ضغط العينة للأسمنت الطازج في ظروف التخزين المختلفة
عند 28 يوم




شكل (1) اختبار الضغط بعد 3 أيام من الصب لنوعي التخزين

ويوضح الشكل (2) اختبار الضغط بعد 7 أيام من الصب للمكعبات المختبرة لنوعي التخزين للأسمنت المستخدم بالعينة لجميع الأشهر (طازج، 4,3,2,1)، ويمكن ملاحظة أن السلوك هو نفسه تقريباً لكلا النوعين من التخزين بسبب عمر وقادم الأسمنت.



شكل (2) اختبار الضغط بعد 7 أيام من الصب لنوعي التخزين

ويعرض الشكل (3) المقارنة بالانخفاض في مقاومة الضغط للمكعبات بعد 28 يوماً من الصب بنوعي التخزين العادي والمحكم لجميع الأشهر (طازج, 1, 4, 3, 2, 1)، والذي منه ومن الشكل (4) يمكن ملاحظة أنه بعد 4 أشهر من التخزين الانخفاض بمقاومة الضغط كان 46% للأسممنت مع التخزين العادي وحوالي 25% فقط للأسممنت المحكم الغلق باختبار 28 يوم، وهي تقترب من السلوك القياسي للأسممنت البيرولتلاندي العادي المأخوذ من الجدول (1).



شكل (3) اختبار الضغط بعد 28 أيام من الصب لنوعي التخزين

Stand.Cem .Spc.	Force dec. S.S %	Force dec. N.S %	Comp.Test S.S (MPa)	Comp.Test N.S (MPa)	Day. No	Cem. Age
	20.8%	38.5%	10.3	8	3	3
	20.0%	38.0%	16	12.4	7	3
20.0%	22.0%	36.0%	19.5	16	28	3

سجل البيانات في جدول (5) نمط شبه متساوي بنسبة الانخفاض في مقاومة تحمل الضغط للعينات بفترات 3، 7، 28 يوم لكلا النوعين من التخزين العادي والمحكم. مع احتفاظ التخزين المحكم لأفضليته لمقارنته في مقاومة الضغط للبيانات القياسية بفارق 2% وذلك مقارنة بالتخزين العادي الذي انخفض بمقادير %16

جدول (6): مقاومة ضغط العينة للأسممنت بعد 4 شهور في ظروف التخزين المختلفة عند 3 و 28 يوم

Stand.Cem. .Spc.	Force dec. S.S %	Force dec. N.S %	Comp.Test S.S (MPa)	Comp.Test N.S (MPa)	Day. No	Cem. Age
	24.6%	42.3%	9.8	7.5	3	4
	27.0%	46.5%	14.6	10.7	7	4
23.5%	25.2%	46.0%	18.7	13.5	28	4

من الواضح في جدول (6) ضعف الاسمنت قيد التجربة بسبب القadam لكلا النوعين من التخزين، ولكن الأبرز هو خسارة الاسمنت المخزن بالخارج والمعرض للظروف الجوية لحوالي نصف مقاومته في اختبارات تحمل الضغط، بينما نزلت مقاومة تحمل الضغط الى حوالي الربع فقط للأسمنت المخزن بحاكم داخل الحاوية وهذا مقارب لقيمة المأخوذة من الجداول القياسية (7% فرق).


ومما سبق وبالنظر لهذه النتائج بالجدوى والمقارنة ما بين انخفاض مقاومة تحمل الضغط للمكعبات المأخوذة من أسمنت مخزن بتخزين عادي وأخر مخزن بتخزين محكم وعلى أعمار اسمنت مختلفة، يتضح لدينا الفارق الواضح لصالح التخزين المحكم للأسمنت، كونه حق معدلات تعتبر مقاربة للخصائص القياسية للأسمنت والذي يمكن التعبير عنه بالأشكال التالية.

يوضح الشكل (1) اختبار الضغط بعد 3 أيام من الصب لنوعي التخزين (محكم وعادي) للأسممنت المستخدم بالعينة المختبرة بالمعمل لجميع الأشهر (طاوِر، 4، 3، 2، 1)، ويمكن ملاحظة أن مقاومة الضغط للأسممنت ومتانته تقل مع تقدم العمر، وكذلك سلوك الأسممنت مع نوعي التخزين كان يسلك سلوكاً مشابهاً مع الفارق البسيط بينهما. فنسبة الانخفاض في قدرة تحمل الضغط في حالة التخزين العادي هو أكبر مقارنة بالتخزين المحكم للهاء.

7. الشكر والتقدير
نود أن نشكر في الورقة البحثية أولئك الذين ساهموا في الحصول على نتائج دقيقة في هذا البحث من فنيين ومهندسين، ونخص بالشكر رئيس مكتب الجودة بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات - طرابلس والذي كان عاملًا مهمًا في حصولنا على هذه النتائج المرجوة.

8. المراجع

- Lovely K M1, Anniamma Chacko. A study on strength [1] characteristics of ordinary portland cement due to storage, IJIRSET, Vol. 2, Issue 3, 2013
 Association of Engineers, Kerala Public Works [2] Department, Reduction of Strength of cement, Civil Engineer's Hand Book, 1981
 Ahmad J. I. et al, Effect of Storage Period in Hot Weather [3] on The Properties of Portland Cement, Journal of Engineering Science and Technology. Taylor's University .2021
 Dangol, N. et al, An Experimental Study on Strength [4] Loss of Nepalese Ordinary Portland Cements with .Storage Time, IJOAEM, Vol. 4, Issue 3, 2019
 Shetty, M.S., Concrete Technology, S. Chand & Co, [5] .New Delhi, 1982
 Neville, A. M., Properties of Concrete, ELBS, Singapore, [6] .1963
 Mindess, S. and Young, J.F. Concrete. Prentice-Hall, [7] .Inc. Englewood Cliffs, NJ. 1981



شكل (4) مقارنة اختبار الضغط بعد 28 يوم من الصب لنوعي التخزين للأسمنت مع نسب الإسمنت القياسي

ويتبين من هذه الأشكال والجدال أن خليط الخرسانة المصنوع من الأسمنت المخزن تخزين محكم هو متوفّق في القوّة والمتانة مقارنة بمزيج الخرسانة المصنوع من الأسمنت المخزن بشكل طبيعي. وكذلك النسبة المئوية لانخفاض في مقاومة الضغط للمكعبات بعد 28 يومًا من الصب هي أقل مقارنة مع 7 أيام من الصب للنوعين على الترتيب.

4. الاستنتاجات

تم دراسة تأثير القadam على خصائص مقاومة الضغط للأسمنت من خلال إجراء دراسة منهجية معملية. واستنادًا على نتائج التجربة، تم استخلاص الآتي: هناك انخفاض كبير في مقاومة الضغط بسبب القadam بعمر الأسمنت، وكذلك هناك أفضليّة لتخزين الأسمنت في حالة محكمة لانه يعطي مقاومة تحمل الضغط المقبولة حتى 3 أشهر. إلا أنه حسب النتائج من المستحسن استخدام الأسمنت الذي لا يتجاوز الشهر من تصنيعه قدر الإمكان، حيث يمكن أن يؤدي استخدام الأسمنت المتجاوز لثلاثة شهور إلى إعطاء نتائج خاطئة وغير متوقعة مما يؤدي إلى مشاكل مختلفة مثل تطور التشققات والتسربات والتآكل وما إلى ذلك.

5. التوصيات

- استخدام الأسمنت الطازج قدر الإمكان حيث يمكن أن يؤدي استخدام الأسمنت القديم إلى عدم إعطاء قوة الخرسانة المطلوبة التي تمت عليها الحسابات للخراطين التصميمية، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل مختلفة مثل ظهور التشققات والتسربات نتيجة ضعف الخلطة الخرسانية.
- استخدام التخزين المحكم (الحاويات) قدر الإمكان بالموقع لضمان المدة التشغيلية للاسمنت.
- ذلك توصي الدراسة بدراسة تغيير مقاومة الضغط للعينات الخرسانية المنتجة من أسمنت مخزن بإحكام بدرجات حرارة مختلفة.

6. الاختصارات المستخدمة

Force. Dec:	Force Decreasing
Cem.Ag:	Cement Aging
Stand.Cem.Spc:	Standard Cement Specification
Comp.Tst:	Compressive test
N.S:	Normal Storage
S.S:	Sealed Storage
F:	Frish