

دراسة سلوك المنشآت الفولاذية والمركبة تحت تأثير الحرائق وطرق حمايتها

حنان نوري العكاري¹ ، سالمة علي ابوكيل²

كلية الهندسة - جامعة الجفارة ، ليبيا

كلية الهندسة،جامعة طبرابلس،ليبيا

hananakkary@aju.edu.ly

الملخص

تبرز هذه الدراسة سلوك الفولاذ الإنشائي تحت ظروف الحرائق ، مع تحليل تأثير درجات الحرارة العالمية على خصائصه الحرارية والميكانيكية، حيث توصل البحث إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في انخفاض كبير في مقاومة الفولاذ ومعامل المرونة ، مما يؤدي إلى ضعف قدرته على التحمل وانهيار الهيكل في حالات الحرائق الشديدة. أظهرت النتائج أن الطرق التقليدية للحماية، مثل الطلاوات العاكسة والعوازل، فعالة في تقليل الضرر وتأخير فقدان الخصائص الهيكلية، فيما أن الحلول الحديثة تساهم في تعزيز مقاومته وتحسين أدائه أثناء الطوارئ. كما أكد البحث على أهمية إدارة المخاطر وتصميم هيكل مقاومة للحرق لضمان سلامة الأرواح والممتلكات . استناداً إلى النماذج التجريبية والنماذج الرقمية التي أوصت الدراسة بتطوير تقنيات وقائية متكاملة لزيادة مقاومة الفولاذ للتعرض الطويل للحرارة، مع التركيز على تحقيق استدامة ومرنة عالية في المنشآت الهيكلية.

الكلمات المفتاحية: الفولاذ، الحرائق، الخواص، الحماية.

A Study of the Behavior of Steel and Composite Structures under Fire Influence and Methods of Protecting Them

Hanan Nouri Al-Akkary¹ , Salma Ali Abukil²

Faculty of Engineering,Al-Jafara University, Libya

Faculty of Engineering, University of Tripoli, Libya

hananakkary@aju.edu.ly

Abstract

This study highlights the behavior of structural steel under fire conditions, analyzing the impact of temperatures on its mechanical and thermal properties. The research found that elevated temperatures significantly reduce steel's strength and modulus of elasticity, leading to compromised load-bearing capacity and potential structural failure in severe fires. The results demonstrate that traditional protective measures, such as reflective coatings and insulation, effectively minimize damage and delay the loss of structural integrity. Modern solutions further enhance steel's fire resistance and improve its performance during emergencies. The study emphasizes risk management and the design of fire-resistant structures to ensure the safety of occupants and property. Based on experimental and numerical models, the finding recommend the development of integrated protective technologies that increase the steel's resilience to prolonged heat exposure, fostering sustainability and flexibility in structural applications.

Keywords: Steel, fire, properties, protection.

المقدمة:

يُعد الفولاذ من المواد الأساسية التي تستخدم في تشييد الهياكل الإنسانية، لما يمتاز به من خصائص ميكانيكية عالية من حيث القوة والمتانة، مما يجعله خياراً مثاليًا لبناء المنشآت ذات الأحمال الثقيلة والمعمارية المعقدة [1] . إلا أن تعرض هذه المواد لمخاطر الحرائق يهدد سلامتها واستقرار المبني، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على خصائص الفولاذ، وينؤدي إلى تدهور سلوكه من حيث التشوّهات وفقدان المقاومة، وبالتالي إمكانية انهيار الهيكل بشكل كارثي [2].

نظرًا لأهمية توفير بيئة بناء آمنة ومستدامة، برزت الحاجة إلى تطوير أساليب وتقنيات حديثة لحماية هيكل الفولاذ من الحرائق، والتي تضمن

تقليل الضرر وتأخير وقت الانهيار، وصولاً إلى منح الأفراد فرصة للهروب وتسهيل عمليات الإخلاء والإنقاذ [3]. تتتنوع أساليب الحماية المستخدمة حالياً بين العزل الحراري، والتغطيات الواقيّة، وطرق التبريد المبتكرة، حيث أصبح الاعتماد على التقنيات الحديثة والكافاءات العلمية ضرورة ملحة في مجال تصميم أنظمة حماية الفولاذ من الحرائق [4] ، تتضمن الدراسة الحالية استعراضًا شاملًا للخصائص الحرارية والميكانيكية للفولاذ، مع تحليل استراتيجيات الحماية التقليدية والحديثة، مع التركيز على فعالية كل منها استناداً إلى الأدلة العلمية الحديثة. كما تسلط الدراسة الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق أنظمة الحماية في الظروف الحقيقية، وتقترن حلول تتوافق مع معايير السلامة العالمية، بهدف تعزيز تصميم منشآت أكثر أماناً ومرنة في مواجهة مخاطر الحرائق.

منهجية البحث:

تعتمد منهجية الورقة البحثية على التعريف بالخواص الحرارية والميكانيكية للفولاذ وعلى اتباع المدخل النظري لمفردات البحث والمنهج التحليلي بالإضافة من المراجع والدراسات المتوفرة في مجال البحث.

مشكلة البحث:

تسلط الضوء على الطريق المتبع لحماية الهيكل الفولاذية، وقبل الخوض في معرفة طرق الحماية، يجب أن تفهم جيداً نقاط ضعف الفولاذ في وجود الحرارة واللهم. فليس من السهل تجاهل طرق حماية الفولاذ من الحرائق فالبالغ من مثانته وصلاباته، فإن الفولاذ البنيوي عرضة للحرارة الشديدة التي تولد لها الحرائق ويرجع هذا الضعف إلى عدم قدرة الفولاذ على الحفاظ على سلامته البنوية في درجات الحرارة الشديدة ، وعلى عكس المواد مثل الخشب، التي تحترق بشكل واضح، قد يبدي الفولاذ كما هو دون تغير ولكن قد يضعف بشكل كبير، مما يؤدي إلى انهيار هيكل محتمل فيما بعد.

أهداف البحث:

إن الهدف الرئيسي للبحث هو أن نفهم نقاط ضعف الفولاذ في وجود الحرارة واللهم. من خلال التعريف بخواصه ودراسة سلوكه تحت تأثير الحرارة العالية وبالتالي استعراض طرق الحماية الممكنة فإذا ظل الفولاذ غير محمي، فإنه سيبدأ في فقدان قدرته على تحمل الحمل عندما تصل درجة الحرارة إلى حوالي 400 درجة مئوية ، إذا كان الحريق شديداً ومستمراً، فإن الفولاذ الغير محمي سوف يتلاشى ويتحذى بسبب فقدانه لخواص الميكانيكية. وبالتالي، هناك حاجة لحماية الفولاذ الهيكلي من الحريق من خلال تطوير أنظمة مقاومة للحريق ، مما يسمح بزيادة وقت الإخلاء وبالتالي اتخاذ أكبر مامكن انقاذه من أرواح ومتناكلات.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في أن استخدام الفولاذ داخل المنشآت يجب أن يكون مصمماً لتحمل آثار الحريق. من أجل سلامة الأرواح وحماية الممتلكات، يجب أن يضمن هذا التصميم عدم وجود تهديد إضافي ، ناتج عن الانهيار المحتمل للهيكل الفولاذي، إما للركاب الهرابين أو رجال الإطفاء بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن يحدث أي ضرر غير مناسب للمبني أثناء الحريق. من خلال طريق الحماية التي سيتم تعريفها والتي يتمحور حولها البحث حيث أن مستوى مقاومة الحريق الذي يتطلبه الهيكل من حيث الوقت لا بد أن يدرج في لوائح البناء.

• خواص الفولاذ :

الخواص الأساسية التي تؤثر على الفولاذ هي ارتفاع الحرارة وتوزيعها على العنصر والموصولة الحرارية له والحرارة النوعية والكتافة، والخواص الميكانيكية المؤثرة على سلوك العنصر الإنساني للحريق هي المقاومة ومعامل المرونة ومعامل التمدد الحراري والزحف عند درجات الحرارة المرتفعة. فمقاومة الخصوص والمقاومة القصوى تتقص مع الحرارة وكذا معامل المرونة، فإذا كان الفولاذ عند درجة حرارة 550 °C فإن المقاومة الباقية تتبلغ نصف قيمة المقاومة عند درجات الحرارة البيئية، وكما هو في الحال مع المقاومة فإن معامل المرونة ينخفض إلى قيمة النصف تقريباً إذا كان الفولاذ عند درجة 550 °C عنه عند درجات الحرارة البيئية. بالإضافة إلى ذلك فإن الفولاذ يتمدد بزيادة درجة الحرارة وأن معامل التمدد الفولاذ الهيكلي تقريباً $(11 \times 10^{-6} \text{ mm/mm - } \circ\text{C})$ ، وبذلك فإن عنصر فولاذي بطول 20 م وغير مقيد يواجه زيادة في درجات الحرارة حتى 500 °C سيتمدد تقريباً 110 مم. وتكون درجة الانصهار للفولاذ تقريباً 1400 °C، وعلى أي حال فإنها تتفاوت من مكون آخر حسب السبيكة الفولاذية المستعملة [5].


إن القيمة القياسية لدرجة الحرارة الحرجة (550) لاتعني الانهيار عند هذا الحد مطلقاً، بل هي قيمة مصممة على نسبة تحمل معينة للعنصر. لذا، فإن درجة الحرارة الحرجة الفعلية تعتمد بشكل مباشر على مستوى استغلال سعة العنصر الإنساني Capacity ratio (Load utilization of Structural member)

Capacity ratio :**• درجة حرارة الفولاذ :**

القيمة القياسية لدرجة الحرارة الحرجة (550 درجة مئوية) ليست عتبة لانهيار المطلق، بل هي مؤشر ارتباطي (Correlative Benchmark)، والقيمة الفعلية للانهيار تعتمد بشكل

في نماذج الحسابات البسيطة يمكن أن تؤخذ الحرارة النوعية للفولاذ (600 J/kg) اعتماداً على حرارة الفولاذ والحرارة أعلى من 1200 °C يمكن أن تؤخذ الحرارة النوعية (650 J/kg).

السبب تطبق الحماية لتقليل معدل التسخين للفولاذ حتى تبقى له مقاومة كافية وصلابة خلال زمن مقاومة الحرائق [11,12].



الشكل (2) الحرارة النوعية للفولاذ مع اختلاف درجة الحرارة [4].

- د- التمدد الحراري:-


يعتمد التمدد الحراري لسبائك الفولاذ المنخفضة وذات الكربون المختلف على محتوى الكربون والمعالجة الحرارية. فالتمدد الحراري أثناء التسخين دالة بسيطة من درجة الحرارة ويمكن أن تحصل عليه مباشرة من الاختبارات، والشكل (3) يظهر العلاقة بين التمدد الحراري وحرارة أنواع مختلفة من فولاذ التسليح ، ومعامل التمدد الحراري ليس ثابتاً مع الحرارة ولكنه يزداد بعض الشئ مع زيادة الحرارة، والإطالة الحرارية للفولاذ طبقاً للكود الأوروبي من المعادلات التالية [15]:

$$\frac{\Delta L}{L_s} = (-2.416 \cdot 10^{-4}) + (1.2 \cdot 10^{-5} \cdot T) + (0.4 \cdot 10^{-8} \cdot T^2)$$

$$20^\circ C < T < 750^\circ C$$

$$\frac{\Delta L}{L_s} = 11 \cdot 10^{-3} \quad 750^\circ C < T < 860^\circ C \quad (4)$$

$$\frac{\Delta L}{L_s} = (-6.2 \cdot 10^{-3}) + (2 \cdot 10^{-5} \cdot T) \quad T > 860^\circ C$$



الشكل (3) التمدد الحراري لأنواع مختلفة من الفولاذ [11].

- هـ- الإطالة الحرارية :

في نماذج الحسابات البسيطة يفرض أن الإطالة الحرارية لها علاقة ثابتة مع حرارة الفولاذ وهذه العلاقة هي [8]:

$$\frac{\Delta L}{L} = 14 \times 10^{-6} (T_s - 20) \quad (5)$$

- دـ- الخواص الميكانيكية للفولاذ :-

1) الانفعال هو قياس إطالة عنصر نسبة إلى الطول الأصلي، والانفعال الكلي للفولاذ يمكن أن يحسب كمجموع لثلاث مركبات للانفعال مشابهة لمركبات الانفعال لدى الخرسانة، وفي مقطع الفولاذ تعتبر الحرارة خلال هذا المقطع منتظمة، وعلاقة الانفعال مع الحرارة معرفة كالتالي [17]:

• حرارة الفولاذ المتوقعة [13] :

معدل التسخين لمقطع يعتمد على شكل وحجم وموقع العنصر في المنشأ وسمك وطبيعة الحماية المطبقة عليه. ويتم تقدير حرارة العنصر الفولاذى باستخدام طريقة الجدول وهى طريقة لتوقع درجات حرارة الفولاذ باستخدام مبادئ نظرية نقل الحرارة لتفثير الطاقة المولدة للفولاذ، وهناك صيغ مختلفة تستعمل تأثير الحماية على نسبة تسخين الفولاذ.

- دـ- الخواص الحرارية للفولاذ:-

أ- الكثافة:-
إن كثافة الفولاذ تبقى ثابتة مع الحرارة وتفرض أنها 7850 كجم/[14] م³.


بـ- الموصلية الحرارية:-

يعتمد التوصيل الحراري للفولاذ بشكل رئيسي على تركيبة المادة والمعالجة الحرارية، وينقص بزيادة درجة الحرارة. والتي تكون عالية للفولاذ بما يكفى للسماح بفرضية انتظام الحرارة في مقطع الحجم العادي للفولاذ. وطبقاً للكود الأوروبي للموصلية الحرارية تحسب من المعادلة التالية :-

$$\lambda_a = 54 - 3.33 \cdot 10^{-2} T \left(\frac{W}{mk} \right) \quad 20^\circ C < T < 800^\circ C \quad (2-a)$$

$$\lambda_a = 27 \left(\frac{W}{mk} \right) \quad 800^\circ C < T < 1200^\circ C \quad (2-b)$$

إن الموصلية الحرارية للفولاذ لم تعرف بعد درجة حرارة 1200 °C، لأن أغلب العناصر الإنسانية الفولاذية لا تتجه بعد هذه الدرجة [16,15]، وكما هو موضح في الشكل (1).



الشكل (1) الموصلية الحرارية للفولاذ [8].

ـ جـ- الحرارة النوعية :-

تعتمد الحرارة النوعية على تركيبة الفولاذ، وهي تختلف مع الحرارة كما في الشكل (2). وتكون أقصى حرارة نوعية عند درجة حرارة 730 °C ناتجة عن التغير المعندي، وطبقاً للكود الأوروبي يمكن أن تعرف الحرارة النوعية حسب المعادلات التالية [17]:

$$c_p = 425 + 0.773 \cdot T - 1.69 \cdot 10^{-3} \cdot T + 2.22 \cdot 10^{-6} \cdot T^3$$


$$20^\circ C < T < 600^\circ C$$

$$c_p = 666 + 13002/(738 - T) \quad 600^\circ C < T < 735^\circ C$$

$$c_p = 545 + 17820/(T - 731) \quad 735^\circ C < T < 900^\circ C$$

$$c_p = 650 \quad 900^\circ C < T < 1200^\circ C \quad (3)$$

منفلتاً). وبالتالي فإن فعال الزحف ليس مشكلة في الحالات البيئية
لأنه يصبح حاسماً جداً في درجات الحرارة الأعلى من 400°C .




الشكل (6) منحنى انفعال الزحف للفولاذ [17].

جـ- الانفعال الحراري:-


الانفعال الحراري هو إطالة المادة الناتج عن الحرارة وهو يشير غالباً إلى التمدد الحراري وهو مهم وخصوصاً في المنشآت الكبيرة.

معامل المرونة :- (1)

هذا المعامل ينقص بزيادة الحرارة، وفي الشكل (7) تظهر العلاقة بين الحرارة ومعامل المرونة وذلك للغواص المصنوع على الساخن وعلى البارد طبقاً للكود الأوروبي، وكذلك الشكل (8) يظهر انخفاض معامل المرونة لأنواع الغواص (الغواص الانثنائي والغواص سابق الإجهاد وغواص التسليح)، ومن الواضح أنه بزيادة الحرارة فإن الغواص الإنثنائي يميل لإبقاء مرونة أكثر من المنحنين الآخرين خصوصاً في درجات الحرارة المرتفعة، والشكل (9) يظهر الانخفاض في معامل المرونة مقارنة مع الانخفاض في مقاومة الخضوع للغواص. وكذلك معامل التخفيض نسبة إلى القيمة الملامسة في الشروط البيئية لعلاقة الإجهاد الانفعال للغواص طبقاً للكود الأوروبي، ويمكن في هذا المنحني استخدام طريقة الزيادة الخطية بين درجات الحرارة الوسطى.



الشكل (7) معامل المرونة للفولاذ المجلفن على الساخن والبارد [15].



الشكل (8) معامل المرونة للفولاذ 1 الإنساني ، 2 للفولاذ سابق الشد، 3 لفولاذ التسلح [17]

$$\varepsilon = \varepsilon_{tn} T + \varepsilon_{cr} \sigma T + \varepsilon_{cr}(\sigma, T, t) \quad (6)$$

حيث أن :-

الانفعال الكلّي = ٤

الانفصال الحاد = 5

الاعمال الحراري.

$$\text{الحرارة.} = T$$

$$\text{الانفعال الناتج عن الإ} = \epsilon$$


الاحداث = ٢

جامعة بنها

الفعال الـ c = ع.


شكل (4) يوضح منحنيات الإجهاد

الشكل (4) يوضح منحنيات الإجهاد والانفعال لعناصر الفولاذ الإنسانية في درجات الحرارة المرتفعة، ويمكن أن يرى أن نقطة الخضوع لا يمكن أن تلاحظ مع ارتفاع درجة الحرارة، وتختفي في درجة حرارة حوالي 300°C. أما المقاومة القصوى فتزداد بعض الشيء عند درجات الحرارة المعتدلة قبل انخفاضها عندما ترتفع الحرارة.



أ. علاقة الإجهاد والانفعال :

إن المقاومة القصوى للفولاذ تزداد في مدى درجات حرارة حوالي 180°C - 370°C وعند درجات الحرارة الأعلى فإن مقاومة الخضوع للفولاذ تهبط بثبات. إن منحنيات الإجهاد والانفعال للفولاذ (- hot-rolled) عند درجات الحرارة المرتفعة موضحة في الشكل (5). وهي تظهر أن إجهاد الخضوع أقل ووضوحاً مع ارتفاع درجة الحرارة ويختفي في النهاية وأن إجهاد الخضوع يزداد عند بداية ارتفاع الحرارة ثم يتناقص تدريجياً




الشكل (5) علاقة الإجهاد - الانفعال للغولاذ^[15]
وهو يعتمد على درجة الحرارة ومستوى الإجهاد المطبق وكما في الشكل (6) فإن منحنى انفعال الزحف يصبح رأسياً غالباً، عندها إذا وصل العنصر الغولاذ إلى مستوى إجهاد معين في درجة حرارة معينة يفشل العنصر فشلاً

الحرارة العادي، فإن علاقة الإجهاد الانفعال تكون (bilinear)، والحد النسبي (F_p) والتي هي نقطة نهاية الجزء الخطى المرن من منحنى الإجهاد تكون مساوية لإجهاد الخضوع (F_y)، وهو أيضاً يفترض عدم حدوث تصلب للانفعال. وأن عزم الخضوع الأول (M_y) يمكن أن يحسب كالتالي:

$$M_y = F_p Z \quad \dots \dots \dots (7)$$

حيث أن: S معامل المقطع اللدن.

وهناك قيمة تصحيحية 1% موصي بها لمقاومة الفولاذ المستخدمة في التصميم كما هو موضح في الشكل (12).



الشكل (12) معامل التصحيح في المقاومة للفولاذ [2].

إن الهدف الحديث لحماية المنشآت من الحرائق قد تحول من مجرد تلبية متطلبات إلى تطبيق التصميم المعتمد على الأداء (Performance-based design)

▪ حماية الفولاذ من الحرائق:

إن حماية الفولاذ يمكن أن تتجزء بثلاث طرق وهي عزل العنصر بمادة الرذاذ أو التغطية بواسطة الألواح أو بملء المقاطع المجوفة بالخرسانة أو بسائل لتشكيل مخلصة حرارية.

• المواد التقليدية لحماية من الحرائق :

تضمنت المواد التقليدية لحماية من الحرائق استخدام البلوكات الخرسانية أو الألواح الجبسية حتى أواخر السبعينيات. فالخرسانة تمثل أغلب أشكال الحماية الشائعة من الحرائق بالنسبة للفولاذ، ولكن من عيوبها الرئيسية التكلفة والزيادة في وزن المنشأ وطول الوقت الذي يؤخذ لتطبيقها في الموقع.

• المواد الحديثة لحماية من الحرائق :-


تعزز مواد الحماية المنشآت عن درجات الحرارة العالية أثناء الحرائق. ومواد العزل يمكن أن تصنف إلى مواد غير تقاعية (الرشاشات والألواح)، أو مواد تقاعية (كالطلاء الانتقالي أو التورمي)، حيث أن الأعمدة عادة ما تحمي باستخدام الألواح التي تثبت جافة، أما الكمرات فتحمي بالمواد المرشوشة أكثر من غيرها.

• تقنية حماية الفولاذ من الحرائق :

هناك تخفيض كبير في الخواص الميكانيكية للفولاذ في درجة حرارة 540°C، حيث أن العناصر الفولاذية المفردة وغير المحمية التي أخضعت لاختبار حرارة قياسي، استطاعت البقاء بسلامة إنشائية لمدة 10-20 دقيقة فقط معتمدة على الكثافة وحجم العنصر الإنساني. وهناك طرق عديدة للحد من ارتفاع درجة حرارة العناصر الفولاذية بما في ذلك طريقة العزل والطريقة السعرية (Capacitive).

أ- طريقة العزل :


وهي العزل بماء عن طريق الرذاذ (رشاش) أو بالألواح أو تغطية السطح الخارجي للعنصر الفولاذى، وهناك تشكيلة من المواد والتى استعملت لحماية بما فى ذلك (الليف المعنى، مواد رش إسمنتية، لوح حائط جبسية، الإسبستوس، الطلاء التورمى، خرسانة الاسمنت البورتلاندى، والبلاط الخزفى). والعزل قد يرش مباشرة على العنصر كما



الشكل (9) معامل التخفيض لكل من معامل المرونة ومقاومة الخضوع للفولاذ عند درجات الحرارة المرتفعة [18].


(3) مقاومة الخضوع والمقاومة القصوى :-

أغلب الفولاذ له مقاومة خضوع جيدة جداً عند درجات الحرارة العادي ، وعلى أية حال فنقطة الخضوع تختفي في درجات الحرارة المرتفعة ، والشكل (10) يوضح التخفيض في المقاومة القصوى ومقاومة الخضوع للتسليح البارد، حيث أن إجهاد الخضوع المخفض عند درجات الحرارة المرتفعة ليس واضحاً لذا نقترح البحوث المختلفة فيما مختلفة وذلك لعدم وضوح تعريف مقاومة الخضوع [17].




الشكل (10) معامل التخفيض في مقاومة الفولاذ والحد النسبي في درجات الحرارة المرتفعة [15].

إن علاقة الإجهاد والانفعال المطبقة على الفولاذ في حالة الضغط والشد تتحسب بأسلوب تقريري تأثير زحف درجات الحرارة العالية، فهذه العلاقة بين الإجهاد والانفعال الموصوفة في الكود الأوروبي يفترض أنه في درجة



الشكل (11) علاقة الإجهاد – الانفعال للفولاذ طبقاً للكود الأوروبي [18]

بملاط غالباً ما يكون من الاسمنت / أو السليكات. إن نظام اللوحة يستعمل غالباً في العناصر الإنشائية الواضحة كالعمود المقام للأسباب الجمالية، حيث ينتج سطحه ملمساً جافاً على العناصر وهذا ما يكتبه مرونة كبيرة في إثباتات الديكور. ويطبق هذا النظام بشكل جاف على العناصر وهذا ما يكتبه مرونة كبيرة في الأعمال التجارية من بيع وتسويق ونقل، أما تكافهفه فهي متوضطة إلى مرتفعة إذ تبلغ ضعف تكلفة نظام الرش [19,20]، والشكل (14) يظهر هذا النوع من طرق الحماية.



الشكل (14) نظام الألواح الخفيفة لحماية الفولاذ [17]

بـ. نظام الرش :

يعرف نظام الرش بنظام الرذاذ وهو عادة أرخص أنواع الحماية بالنسبة للعناصر الفولاذية، وهو يصنع من مادة متمسكة أساسها الاسمنت مع بعض أنواع الزجاج أو تسليح الألياف، وتتوارد مواد الرش خفف الوزن في نوعين رئيسيين: أولًا مواد ديدانية المظهر تدعى الفيرموكليت مع ملاط رابط غالباً ما يكون الاسمنت، وثانياً مواد تعتمد في تركيبها بشكل رئيسي على الألياف المعدنية مع ملاط رابط. ويطبق هذا النظام من الحماية بشكل رطب و مباشرة على السطح، وإن معظم المواد المتوفرة في الأسواق مخصصة للاستخدام الداخلي (داخل المنشآت) حيث تطبق مباشرة على الفولاذ غير المطلبي، إلا أن هناك أنواعاً أخرى من هذه المواد مقاومة للعامل الجوية الخارجية، وبالتالي يمكن استخدامها لحماية العناصر الواقعة خارج المنشأ. وفي هذه الحالة يجب أن يعالج الفولاذ أولاً بماء مانعة للصدأ ثم تتبعها عملية الرش بممواد الحماية، وتعطي أغلب مواد الحماية بالرش زمن حريق يصل إلى أربع ساعات.

يستخدم هذا النظام لحماية الكرمات المخفية بأسقف مستعارة أو للعناصر الفولاذية المستخدمة في الأقبية. إذ يعتبر هذا النظام من أرخص وأسرع نظم الحماية من الحرائق للمنشآت الفولاذية حيث تصل تكلفته إلى حوالي 15 % من كلفة الهيكل الفولاذي. ولكن من سمات هذا النظام الضرر اللاحق بعامل الرش نتيجة الرش المتكرر، ويمكن التغلب على هذه السينية باستخدام أقتحمة واقية أثناء عملية الرش. إن حماية الرش تكون مطبقة عادة على الكرمات أو العناصر الفولاذية غير المرئية أو التي تستعمل لأغراض تجميلية، والعيوب الأخرى للنظام هي أن العملية غير منتظمة والمنتج الناعم قد يتطلب حماية إذا وُضع في الموضع الضعيف، ولكن من ميزاتها أنها تصل إلى تفاصيل معقدة بسهولة [21].

جـ. نظام الأغطية مسبقة الصنع:-


يتوفر هذا النظام على شكل رقائق فولاذية (steel sheet) أو طينة ديدانية المظهر (vermiculite plaster)، حيث يقاوم هذا النظام حرائقاً يصل زمنه حتى 4 ساعات. ويتطلب الرقائق الفولاذية داخلياً بالمواد المقاومة للحرائق المستخدمة في نظام الألواح. أثناء تعيين سماكة هذه الأغطية مسبقة الصنع والتي تتحدد وفقاً لزمن الحريق المعطى بتعليمات

في (الأعمدة والكرمات)، وبدلاً عن ذلك فالعزل قد يستعمل لتشكيل "غضاء" حول العنصر كما في حالة السقف المعلق وعلمًا بأن بعض العينات فقط من السقف المعلق لها هذه القابلية.

بـ. الطريقة السعوية (capacitive):- تستند هذه الطريقة على مبدأ استعمال مادة لها قدرة وقائية لامتصاص الحرارة، فتقتصر المادة الحرارة بينما تدخل الفولاذ وتعمل كمحصلة حرارة (Sink)، والأمثلة الشائعة مثل الأعمدة الفولاذية الموجفة المملوءة بالخرسانة أو المملوءة بالماء [5].

• طرق الحماية :

الفولاذ ضعيف أثناء التعرض للحريق، ولكن المنشآت الفولاذية قد تنجو من الحريق بسبب إعادة توزيع الأحمال إلى الأجزاء المحيطة الأكثر برودة، ولكن الفشل الموصي يمكن أن يكون كارثي بالنسبة للكامل المنشآت. فالفولاذ محمي له درجة حرارة أقل إلى حد كبير ونسبة تسخين أبطأ من الفولاذ غير المحمي بالرغم من أن الفولاذ محمي يحتاج لوقت أطول لكي يبرد. إن المنحنى العلوي في الشكل (13) هو حرارة حريق بارامتري تليه مباشرة حرارة الفولاذ غير المحمي، أما المنحنى السفليان فيظهر انحراف حرارة الفولاذ محمي مع سماكة حماية 15، 50 ملم على التوالي.



الشكل (13) حرارة الفولاذ غير المحمي والفولاذ محمي. [13]


وهناك عدة أنواع من الحماية السالبة والتي لها استعمال واسع لحماية العناصر الفولاذية لنفاد زراعة سريعة في درجة حرارة الفولاذ وبعض هذه الطرق كالتالي:

أـ. نظام اللوحة (Board system) :-

يستعمل هذا النظام عموماً كمادة مبطنة لحاط المنشآت الإطارية ذات الفولاذ الخفيف، ومعظم هذه الألواح مصنوعة من سليفات الكالسيوم أو المونيوم الجبسية (Gypsum plaster). إن سليفات الكالسيوم تنتج في بعض البلدان فقط، لذا فهي باهظة الثمن في بلدان أخرى. وتصمم اللوحة كمادة خامدة لتبقى ذات مفعول بدون ضرر خلال الحريق، وبالنسبة للوحة الجبس فإن أداءها الجيد بسبب الماء والذي سوف يطرد أثناء الحرارة، وتعطي عملية التجفيف هذه تأخيراً حوالي 100 °C، لكن قوة اللوحة بعد التعرض للحريق يخضع بشكل ملحوظ جداً.


تتوفر هذه الألواح في الأسواق بأنواع عديدة وهي يشكل عام تؤمن زمن حريق يتراوح من 2/1 إلى 4 ساعات. أما كيفية تثبيت هذه الألواح على العناصر الفولاذية فتتم إما باستخدام الطرق الميكانيكية (براغي أو زوايا مجلفنة) أو باستخدام مواد لاصقة مع البراشيم. غالباً ما يتم تصنيع هذه الألواح خارج موقع العمل ثم تنقل وتركب فيه. وتشكل هذه الألواح صندوقاً مغلقاً يحيط بالعناصر الفولاذية المراد حمايتها وذلك للمقاطع الفولاذية صغيرة الحجم، أما المقاطع العميقية (800 مم فما فوق) فيفضل أن تتماشى هذه الألواح مع الشكل الخارجي للمقطع، وتتراوح سماكة هذه الألواح بين 6 مم و80 مم وغالباً ما تصنف من الألياف المعدنية، أو صفات الميكا والمادة ديدانية المظهر الفرموكليت، وترتبط هذه الألواح ببعضها فيما بينها

أن تقل درجة حرارة الفولاذ ناتجاً لامتصاص الحرارة العالية مع أو عملها كجزء من المنشآت تتحملها بعض الأحمال عندما يسخن الفولاذ.



الشكل (16) نظام الحشو الخرساني.^[17]

يتفادى هذا النوع من الحماية وجود الخرسانة الخارجية الضخمة، فالفولاذ يمكن أن يشكل حاجزاً متزاً للخرسانة أثناء الحالات العادية أو تحت التحويل الزلزالي، ولكن وجود فتحات التنفس ضرورية لمنع الفولاذ من الانفجار بسبب ضغط البخار المفرط من الخرسانة أثناء الحريق. والعناصر ذات المقطع (I) يمكن أن يتم حمايتها بوضع الخرسانة بين الحافات كما هو مبين في الشكل (17) مع تسليح فولاذياً ببقاء الخرسانة في مكانها^[17].



الشكل (17) الحشو الخرساني مع وجود تسليح فولاذياً.^[17]


ز. الحشو المائي :

هذه الطريقة مكلفة و تستعمل فقط في منشآت خاصة، فالملقط الفولاذني المجوف مملوء بالماء و عملياً يمنع ارتفاع الحرارة السريع. ولكنها يتطلب وجود نظام شبات المياه وكذلك الإضافات في الماء لمنع التجمد في الشروط البيئية و تأكل الفولاذ، وهو ضروري لضمان بأنه ليس هناك ضغطاً مفرطاً عندما ترتفع درجة حرارة الماء.^[17]

▪ سلوك الأعمدة المركبة في الحريق:-

المقطع الإنثائي المجوف الفولاذني للعمود ، له استعمالات واسعة في المنشآت الإطارية للمباني الصناعية. وقد تم اختبار هذا النوع من العناصر لأهميته فقد وجد أن هناك زيادة في مقاومة الأحمال و مقاومة الحريق مع التقليل من التكلفة الازمة للحماية. وهي تقلل من حجم العمود مما يعطي المهندس المعماري راحة أكبر في استعمال المساحات وخصوصاً في المباني العالمية. وأيضاً تقلل من تكلفة الإنشاء، لأنها تنشأ في أي طقس كان. ويمكن أن تحمي طريقة التعبئة بالخرسانة العمود لعدة ساعات من الحريق معتمدة في ذلك على الحمل وحجم مقطع العمود^[18]، فتندعو المفترض وجود توزيع

منتظم على طول ارتفاع العمود، وهناك توزيع غير منتظم للحرارة في الخرسانة التي تمتلأ العمود كما في الشكل (18). إن هذا الحساب للحرارة لا يمكن فعله إلا بالحاسوب^[13]



شكل (18) توزيع الحرارة داخل عمود فولاذى معيناً بالخرسانة معرض للحريق من 4 جهات لمدة 90 دقيقة.^[13]

أنظمة البناء، بهمل وجود الرقائق الفولاذية المغلفة لمواد الحماية علماً بأن وجود هذه الرقائق قد يطيل من زمن صمود المنشآت في وجه الحريق . وباعتبر هذا النظام من وجهة نظر أعمال الديكور جميلاً جداً إذ يومن سطوح إنهاء ملساء ونظيفة، وهو غالباً ما يستخدم بشكل واسع لحماية الأعمدة فقط بالرغم من إمكانية استخدامه لحماية الكمرات . ويتمنى هذا النظام بالسرعة الكبيرة في تركيبه وديموته، غير أنه ينبغي تصنيع هذه الأغطية بدقة كبيرة وذلك لتغطي كامل العنصر الفولاذى . وتحتاج منطقة اتصال الأغطية مسافة الصنع الحامية لرأس الأعمدة مع الأغطية الحامية للكمرات إلى عناية خاصة أثناء التنفيذ، أما تكلفة هذا النظام فهي مرتفعة^[20,21].


د. نظام الطلاء الانتفاخي (Intumescent Coating) :-

هذه المادة خاصة وهي تشبه الطلاء الطبيعي وتبقي مستقرة عند درجات الحرارة المنخفضة ولكنها تنتفخ إلى كتلة سمكية عند درجة حرارة 200°C، وهي طبقة ذات توصيلية حرارية منخفضة. بالرغم من أنها مكلفة فهي أكثر استعمالاً من نظام الرش ونظام اللوحة، فهي لا تأخذ فراغاً كبيراً ويجب أن تطبق بسرعة فيمكن تطبيق العديد من طبقات الطلاء إلى حين الحصول على السمك المطلوب ، وهذا النوع من الطلاء يمكن أن يستعمل في إطارات الأبواب وذلك لتزويد مانع من الحريق والدخان .

يصل زمن الحريق الذي يمكن أن تقاومه هذه المواد إلى ساعتين، إذ يختلف هذا النظام من الحماية عن الأنظمة الأخرى لأن طبقة الحماية تتشكل مباشرة عند نشوب الحريق، حيث تنتفخ الطبقة الواقية من هذه الدهانات أو الرغوة (mastic foam) تحت تأثير الحرارة واللهب لتحول إلى طبقة عازلة تحيط بالعنصر الفولاذى، وتحصل سمكاهة هذه الطبقة أحياناً إلى 50 مرة سمكاهة الطبقة الواقية الأصلية . وتتوفر هذه المواد من نوعين رئيسين أولهما يعتمد في تركيبه على راتنجات الأبوكسى أو الفينيل ويمك مقاومة حريق عالية تصل إلى ساعتين، وهو مقاوم للحرارة بشكل جيد إلا أنه مرتفع الثمن (يكاف أربع مرات زيادة عن كلفة نظام الرش)، أما النوع الثاني فيعتمد في تركيبه على راتنجات متعددة أخرى حيث يملك مقاومة حريق قصوى مقدارها ساعة واحدة وهو غير مقاوم للحرارة، ولذا ينصح بعد استخدامه في الأجزاء ال薄弱ة مثل المنشآت الحاوية على حمامات سباحة، إلا أنه جيد في الأنبياء ذات الجو الجاف، وتطبق هذه المواد على العناصر الفولاذية إما بالفرشاة أو الرش أو بالمسطرين (trowel) . ويستخدم هذا النظام بشكله الأمثل في الحالات التي يرغب فيها المهندس المعماري بإظهار العنصر الفولاذى على حاله، أو في حالة البنية القديمة، حيث يتم الإبقاء فيها على عناصر حديد الصب القديمة كما هي عليه بغية المحافظة على الطابع التراشى لهذا البناء. وباعتبر أن عدم اختبار درجة وثوقية هذه المواد بشكل كبير يعد أحد عيوب هذا النظام والتي يجب أخذها بعين الاعتبار . أما الميزة الرئيسية لهذا النظام فهي السرعة الكبيرة لتطبيقه^[20].

هـ. التغليف الخرساني :

وهي طريقة تقليدية لحماية الفولاذ، وكما هو ظاهر في الشكل (15) يوفر هذا النظام حماية متزايدة ضد التأكل. وهذه التركيبة ضخمة ومكلفة واستهلاكها وقتي، وهي نظام مشترك مستعمل في اليابان ولكنه ليس كثير الاستعمال في أماكن أخرى^[13].



الشكل (15) نظام الغلاف الخرساني.^[17]


و. الحشو الخرساني :

بالمقارنة مع طريقة التغليف الخرساني يحمي هذا النظام أقسام فولاذية مجوفة يملئها بالخرسانة كما في الشكل (16)، حيث أن الخرسانة يمكن

إن مقاومة العمود المفرغ بأنواع التعبئة المختلفة موضحة في الشكل (19) والجدول (1).

جدول (1) زمن مقاومة الحرائق للأعمدة المعبأة وغير المعبأة بالخرسانة^[22]

التعبئة	زمن مقاومة الحرائق (ساعة)
بدون	0.2-0.3
خرسانة عادية	1.0-2.0
خرسانة مسلحة بالياف معدنية	2.0-3.0
خرسانة مسلحة بالقضبان المعدنية	> 3.0



الشكل (19) التشوه المحوري للأعمدة باختلاف نوع التعبئة^[24].

إن زيادة درجة حرارة الفولاذ والخرسانة في العناصر الفولاذية الخرسانية المركبة يؤدي إلى تقصان الخواص الميكانيكية مثل إجهاد الحضور ومعامل المرونة ومقاومة الضغط القصوى للخرسانة. وعندما يعرض الفولاذ أو المنشآت المركبة لفعل الحرائق فإن مقاومته تحمل الحمل تقل، وإذا كانت مدة وشدة الحرائق كبيرة كافية، فإن مقاومة تحمل الحمل سوف تتحفظ إلى مستوى يسبب الحمل المطبق فيه انهياراً في المنشأ^[13].

• تأثير الحرائق على سلوك الوصلات والعقد الإنسانية (Connections)

يعد سلوك الوصلات والعقد الإنسانية بين الأعضاء الفولاذية نقطة محورية في استجابة المنشآت للحرائق، قد تكون هذه الروابط نقطه الضعف أو القيد، وبالتالي يجب أن تضمن ضمن تحليل سلوك المنشآت الكلي تحت تأثير الحرارة، وليس فقط الأعضاء المفردة، فمن خلال الدراسة التي تم اجراؤها لمعرفة سلوك الصلات المترابطة^[17,22] تم استخدام مسامير من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحسين المتناظرة في حالات الحرائق، وذلك باستخدام اختبارات تجريبية وتحليل نموذج قائم على المكونات. أظهرت النتائج التجريبية للباحثين أن أقصى حمل فشل لوصلات مسامير الفولاذ المقاوم للصدأ أعلى من الوصلات ذات المسامير العادي عالية القوة (8.8)، الشكل (20-21) والتي تعطي نموذج فكرة جيدة عن كيفية أداء التوصيل عند استخدام مسامير 8.8 أو مسامير من الفولاذ المقاوم للصدأ الجدول (2) والجدول (3).

وأشارت الدراسة إلى أن استخدام وصلات مسامير من الفولاذ المقاوم للصدأ يمكن أن يحسن متناظر fin plate connection and web cleat في حالات الحرائق^[28].

وبالتالي لتحسين أداء التوصيلات الفولاذية التقليدية، علينا أن نعتمد على مسامير الفولاذ المقاوم للصدأ. هذا سيساعدنا في تجنب مشكلة فشل قص المسامير وغيير طريقة الفشل لتكون أكثر اعتماداً على web Bearing. أي ينبغي تصميم The fin plate connection باستخدام مسامير

• العوامل التي تؤثر في مقاومة العمود للحرائق^[23]:

- شدة الحمل.
- مساحة المقطع العرضي.
- طول العمود.
- نوع الخرسانة المستعملة كتعبئة.
- حديد التسليح في الخرسانة.

عند درجة حرارة الغرفة فإن كلًا من الخرسانة والفولاذ تتحملان الأحمال، وعندما يتعرض العمود للحرائق يحمل الفولاذ أغلب الحمل عند المراحل الأولى ، لأن مقطع الفولاذ يتمدد ويتمدد بسرعة أكبر من الجزء الخرساني بالداخل، وعند درجات الحرارة العالية يحدث لقطع الفولاذ خصوص وتتفق مقاومته، والعمود يتلاطم عند بعض النقاط بين 30-20 دقيقة من التعرض للحرائق، وعند هذه الحالة فإن الخرسانة ستبدأ بتحمل الأحمال أكثر وأكثر. لكن مقاومة الخرسانة تتلاطم مع الوقت، وأخيراً العمود لا يبقى صامداً ضد الحمل وينبعج ويفشل ضد الضغط^[24].

الأعمدة الم gioفة يمكن أن تكتب مقاومة حرائق محسنة تصل إلى ساعتين، وذلك بخشوها بالخرسانة. خلال الحرائق تسري الحرارة من خلال الفولاذ إلى الخرسانة ذات الموصلية المنخفضة فعندما يفقد الفولاذ مقاومة الخضوع بارتفاع درجة الحرارة، فإن الحمل يتحول إلى الخرسانة، وبإضافة الألياف أو تسليح الخرسانة يتم ضمان فترات أفضل من مقاومة الحرائق. وأحياناً تملئ هذه المقاطع بالماء لتخفيض الحرارة أثناء الحرائق، ولكن هذه الطريقة غالبة ومستعملة بشكل نادر^[25,26].

أ- الأعمدة المعبأة بالخرسانة العادية :

العمود غير المحمي بدون خرسانة لا يقاوم الحرائق إلا دقيقة، وهو زمن قليل مقارنة بالعمود المحمي. واقتصادياً تستعمل الخرسانة العادية كتعبئة، ولكن عند فقد الفولاذ مقاومته في درجات الحرارة العالية والخرسانة بدون تسليح، وجد أنها سوف تتشقق مبكراً وتحصل الانهيار. وبالتالي فهي توفر مقاومة حرائق لمدة ساعة إلى ساعتين فقط. يحدث الفشل لأن التخفيف في مقاومة الضغط مع زيادة الحرارة سوية مع التشدق السريع للخرسانة بفتح فشلاً مبكراً لقب الخرسانة، وإن مقاومة حرائق أطول من ساعة يمكن الحصول عليها بتقليل مستوى التحميل وهي حساسة جداً للتحميل الامركيزي^[17,22].

ب- الأعمدة المعبأة بالخرسانة المسلحة بالياف:

وهي طريقة لمنع التشدق المبكر بإضافة كمية صغيرة من الألياف الفولاذ للخرسانة، (حوالى 6%) وهي تعتبر إضافة في التكلفة والتي تقدر بقيمة هذه الألياف. ولكنها وبالتالي تعطي مقاومة حرائق لمدة تصل إلى (3-2) ساعات. إن مقاومة الحرائق يمكن أن تحسن باستعمال هذه الخرسانة، ويمكن أن تصل إلى 3 ساعات بدون تخفيض في الأحمال، والنسبة 2% من الوزن تخفيف التشدقات وتزيد من مقاومة الضغط عند درجات الحرارة العالية. وبالتالي فالأعمدة الفولاذية المعبأة بالخرسانة المسلحة بالألياف لها عدة مميزات:-


1. مقاومة شد منخفضة مضافة لأنظمة المركبة.
2. تشدقات أقل تحت الشروط الخدمية.
3. مقاومة عالية للصدم والتعب والانكماس والإجهاد الحراري.
4. لا تنتج انهياراً مفاجئاً.
5. زيادة قدرة تحمل الحمل مقارنة مع الخرسانة العادية 10-20%.
6. زيادة مقاومة الحرائق.
7. تقليل الانبعاج.
8. إمكانية استخدام أبعاد مختلفة للعمود.

ج- الأعمدة المعبأة بالخرسانة المسلحة بالقضبان:-


إن الزيادة الحقيقية في مقاومة الحرائق تكون باستعمال الخرسانة المسلحة بالقضبان، وهذه الأعمدة سوف تتصمد لمدة تتجاوز 3 ساعات. والتكلفة الإضافية هي تكلفة وضع القضبان داخل الأعمدة المفرغة. وبالتالي لهذا النوع له نفس مميزات النوع السابق ولكن تكلفة صنعه عالية^[22]. إن تعبئة العمود الفولاذى المفرغ بالخرسانة ، هي طريق اقتصادية لجعل العمود ذو مقاومة عالية للحرائق ، وقدرة تحمل أحمال عالية أيضاً.

المغطاة بطبقة الزنك، خصوصاً في المناطق الحساسة للحرائق ضمن المبني، حيث قد تؤثر هذه الطلعات على الأداء في ظروف الحرارة المرتفعة [29].

مصنوعة من الفولاذ مقاوم للصدأ، وذلك لتجنب حدوث أشكال فشل هشة عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة، مثل كسر اللحام.



الشكل (21) مقارنة العلاقة بين القوة والدوران للنموذج القائم على المكونات لاتصال صفيحة الزعناف عند 650 درجة مئوية [28]



الشكل (20) مقارنة العلاقة بين القوة والدوران للنموذج القائم على المكونات لاتصال صفيحة الزعناف عند 550 درجة مئوية [28]

Table 3 The prediction of maximum load for web cleat connection at temperature 650 °C

Double angle cleat, single line of bolts

2 No. 90 × 90 × 8 mm equal angle in S275

Beam size (UB, S275)	Bolt rows, n	$F_{8.8}$ (kN)	F_{ss} (kN)	l_a (mm)
305 × 165 × 40		24.74	47.22	200
406 × 178 × 54	4	36.80	65.89	260
457 × 152 × 52	5	37.79	84.13	320
533 × 210 × 82	6	62.84	121.68	380

$F_{8.8}$ maximum force in ordinary bolt connection

F_{ss} maximum force in stainless steel bolt connection

l_F fin plate length

l_a angle cleat length

Table 2 The prediction of maximum load for fin plate connection at temperature 550 °C

Fin plate, double line of bolts

150 × 10 mm fin plate in S275


Beam size (UB, S275)	Bolt rows, n	$F_{8.8}$ (kN)	F_{ss} (kN)	l_F (mm)
406 × 178 × 54	4	125.19	250.26	260
457 × 152 × 52	5	168.94	325.03	320
533 × 210 × 82	6	229.42	437.95	380

ومن ناحية أخرى يعتبر أداء البراغي في مقاومة الحرير قضية معقدة نظرًا لوجود إرشادات رسمية محدودة في القوانين والمعايير البريطانية والأوروبية (مثل المعيار الأوروبي 3 الجزء 1.8). هذه الإرشادات تقدم عوامل تخفيض بسيطة تعتمد على درجة الحرارة، لكنها لا تأخذ بعين الاعتبار أنماط الفشل المختلفة. علاوة على ذلك، هناك أنواع خاصة من


البراغي، مثل البراغي عالية المقاومة، بالإضافة إلى مواد مثل الفولاذ المقاوم للصدأ، مصممة للإستخدام في درجات الحرارة العالية.

هناك نوعان رئيسيان لفشل الوصلات الملوثة عند درجات الحرارة المرتفعة: التآكل والتتصاق. يعتبر فشل التتصاق نمطاً مرجحاً للفشل ويمثل خياراً مفضلاً في هذه الحالات، حيث يضمن تكوين وصلة قوية وقدرة على تحمل قوى الشد التي تنتج عن دور العوارض كراسل خلال الحرائق الشكل (22) والشكل (23). [30,29]


تعد البراغي ذات السن الجزئي أقل عرضة لفشل التآكل مقارنة بالبراغي ذات السن الكامل، مما يجعلها أكثر ملاءمة في البيئات الحرارية العالية. ومع ذلك، ينبغي توخي الحذر عند اختيار البراغي المطلية، مثل تلك



الشكل (22): فشل البراغي تحت تأثير قوة الشد: (أ) المصطلحات terminology؛ (ب) مطالية عالية؛ (ج) مطالية متوسطة؛ (د) كسر هش؛ (هـ) فشل التعرية [24]



الشكل (23) سلوك مجموعات البراغي مع أنماط الفشل المختلفة.[30]



الشكل (24) يوضح مرنة البراغي عند درجات الحرارة المرتفعة مع مراعاة أنماط الفشل المختلفة، فشل التخصر (خط متقطع) وفشل التعرية (خط متصل).[30]

1. التمدد الحراري: عند تعرض الفولاذ للحرارة، يتسع حجمه بشكل طبيعي، ما يسبب قوى ضغط أو شد إضافية داخل الوصلات. إذاً يتم تصميم الوصلات لتحمل هذه الضغوط عند درجات الحرارة العالية، فقد تتعرض للإجهاد أو الانهيار المبكر نتائجة التمدد المقيد.
2. التغيرات في البنية المجهرية (Microstructure Changes): إذاً تعرض الفولاذ لدرجات حرارة شديدة بين 438 و704 درجة مئوية وهي نطاق حساس لمعظم أنواع الفولاذ الإنساني. ثم تم تبريد فجأة مثلاً بواسطة الماء أثناء عمليات الإطفاء، قد تتغير بنية المجهرية إلى طور هش يُسمى "المارنتزيت". هذا التحول يجعل البراغي والوصلات أكثر عرضة للكسر الهش على الرغم من أنها قد تبدو قوية ظاهرياً.
3. العوامل الخاصة بالبراغي عالية القوة: تشير الدراسات إلى أن البراغي ذات القوة العالية تكون أكثر قابلية للتعرض لما يسمى بـ"النكس"

بعد انتهاء الحريق، قد تترافق خصائص البراغي بحيث لا تعادل خواص المادة الأصلية في حالتها الأولى. إضافة إلى ذلك، قد تبقى داخل الوصلة إجهادات كبيرة ناتجة عن التشوهات الدائمة التي تحدث في العناصر الإنشائية المتصلة، الشكل (24) مما يتطلب فحصاً دقيقاً وإجراءات تعديل عند الضرورة.^[29]

عندما ترتفع درجة الحرارة، تتغير خصائص الفولاذ بشكل كبير، وهذا يؤثر مباشرة على البراغي والوصلات. تصبح هذه القطع أقل صلابة وأضعف،خصوصاً إذا تجاوزت الحرارة 400 درجة مئوية. عند 550 درجة مئوية تقريباً، يفقد الفولاذ نصف قوته تقريباً، وهذا يعني أن البراغي والوصلات قد تبدأ بالانحناء أو التشوه حتى تحت أوزان عادية. هذه التغيرات تتشكل خطراً حقيقةً على ثبات الهيكل كله^[23] وبالتالي يمكن تخفيض سلوك الوصلات والبراغي تحت تأثير الحرائق من خلال مجموعة من العوامل التي يجب أخذها في الإعتبار كالتالي.

على هذه الخواص، بشكل عام ، الهياكل الفولاذية غير المحمية مقاومة للحرارة، الحد الأعلى هو حوالي 15 دقيقة. ويرتبط طول هذا الوقت بالسرعة التي يمتلك بها المكون الحرارة، ولهذا ، فإن المقاومة غير النارية هي عيب رئيسي في الهياكل الفولاذية. بمجرد حدوث حريق ، سيتبين في خسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح. لذلك ، تعد إجراءات الوقاية من الحرائق للهيكل الفولاذية جزءاً مهماً في سياسة بناء الهياكل الفولاذية. فباختلاف كل الطرق التي تم عرضها في هذه الورقة، والتي تتواتر من حيث تكاليفها ودرجة موثوقيتها وسرعة انجازها وغيرها من العوامل التي تحتاج إلى دقة ومهارة في الاستخدام نصل لمعلومة مهمة مفادها: يرتبط وقت مقاومة الحريق بسرعة امتصاص الحرارة لمكون الفولاذ. وبالتالي ضرورة تنفيذ علاج الوقاية من الحرائق. بغض النظر زيادة مقاومة الحريق للهيكل الفولاذية إلى النطاق المحدد في كود التصميم. كما أن هناك تدابير مختلفة لمنع الهيكل الفولاذي من الانبعاث والتشوه بسرعة أثناء الحريق. المفتاح هو اعتماد طرق متعددة وفقاً للمواقف المختلفة تسمح بتأخير ارتفاع درجة حرارة الهيكل الفولاذي ووقت فشل المنشآت.

• الشكر والتقدير :
نتوجه نحو الباحثون بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من ساهم في إنجاح هذا العمل البحثي.

نخص بالشكر السادة أعضاء لجنة الإشراف والتقييم الموقرة على توجيهاتهم القيمة وملحوظاتهم البناءة التي ساهمت في إثراء البحث وتقويمه ونخص بالذكر الدكتور المحتضر أ.د. محمد الرومي وأ.د. ميلود الغبار . كما ننتقم بخالص التقدير إلى المؤسسات كجامعة الجفارة وجامعة طرابلس والأكاديمية الليبية جنزور ، التي قدمت الدعم اللازم لإتمام هذا البحث.

ولا يفوتنا أن نشكر الزملاء المستشارين والخبراء الذين قدموا لنا العون والمشورة طوال مراحل البحث.
والشكر موصول لكافة الجهات التي قدمت الدعم والمساعدة.

▪ References:

- 1-Zhou, M., Wang, L., & Chen, Y. (2021). Thermal behavior of steel in fire conditions: Recent developments Fire Safety Journal, 95, 102-116
- 2- 2E86C1;" Li, H., & Zhang, Q. (2022). Impact of high temperature on steel structural integrity: A comprehensive study. Materials Science and Engineering, 12(3), 97-115
- 3- Ahmed, S , & Kumar, R. (2023). Advances in fire protection systems for steel structures: A review. Journal of Structural Engineering Research, 45(2), 112-128
- 4- Johnson, P., Lee, J., & Smith, A. (2023). Modern approaches to fire resistance in steel frameworks. International Journal of Fire Safety, 18(4), 245-
- 5-.Appendix of the Federal Emergency Management Agency (FEMA) ,World trade center report :overview of fire protection of buildings,2002.
6. European Committee for Standardization (CEN). EN 1993-1-2: Euro code 3: Design of steel

3. الهيدروجيني "Hydrogen Embrittlement (")، وهي ظاهرة تزداد خطورتها مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يضعف بشكل كبير مقاومة البراغي للسحب ويقلل مرونته

4. السلوك الإنسائي للوصلات أثناء الحريق (Collapse Progressive) تتمثل الوصلات الفولاذية عصرأً ضعيفاً نسبياً في المبني المقاومة للحريق. حيث يتسم سلوكها أثناء الحريق بالتعقيد نتيجة لقوى المتغيرة وغير المتوقعة التي تنشأ، مثل قوى العمل الناتجة عن حصر التمدد الحراري أو "تأثير القوس". قد تكون هذه التأثيرات غير مدمجة في اعتبارات التصميم عند درجات الحرارة الطبيعية، مما يزيد من احتماليات الإخفاق في إحدى الوصلات، وما يترتب على ذلك من انهيار تدريجي لأي هيكل مترابط.[28]

• التوصيات الهندسية للتقليل من مخاطر تأثير الحرائق والحفاظ على سلامة المنشآت:

- يُوصى باتباع الآتي :
1. تطبيق الحماية الحرارية للوصلات: يجب تغليف البراغي والوصلات بمواد عازلة مثل الجص المقاوم للحريق لتقييد معدل ارتفاع درجة الحرارة أثناء الحريق .
 2. تبني التصميم المقاوم للحريق: يجب دمج مفاهيم التصميم المقاومة للحرائق في مرحلة التصميم الأولية، مع مراعاة سلوك المواد الهيكلية عند تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة.
 3. إجراء الاختبارات والتقييم الدوري: بعد أي حادث حريق، يصبح من الضروري تنفيذ فحوصات دقيقة على المنشآت القائمة باستخدام تقنيات مثل اختبار الموجات فوق الصوتية لتحديد الأضرار وضمان السلامة الإنسانية للهيكل.

▪ الخلاصة

يتطلب الاستخدام الناجح لوسائل الحماية للهيكل الفولاذية والمرکبة في المنشآت فيما للسلوك الأساسي لخواص الحرارية والميكانيكية، والحكم الهندسي الجيد على الوضع الإنساني، ومعرفة تأثير درجات الحرارة العالية

7. structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design. Brussels; 2005.
8. Kodur, V. K. R., and Agrawal, A. "Critical temperature for fire resistance design of steel columns." Engineering Journal, AISC, 2016, 53(1), pp. 31-48.
9. Buchanan, A. H. Structural Design for Fire Safety. 2nd ed. Chi Chester, UK: John Wiley & Sons; 2017.
10. Wald, F. "Structural behavior of steel frames in fire." CTU Reports, Czech Technical University in Prague, 2005
11. Newman, G. M. "Fire resistance of steel structures: Review of design methods." Journal of Constructional Steel Research, 2003, 59(3), pp. 459-470..
12. [5] Newman, G. M. "Fire resistance of steel structures: Review of design methods." Journal of Constructional Steel Research, 2003, 59(3), pp. 459-470.
13. Susan Lamont "The Behavior of Multi-Story Composite Steel Framed Structures In Response

- To Compartment Fires, University of Edinburgh), 2001.
14. م. غسان محمد موسى ، وقاية المنشآت الفولاذية من الحرائق، مجلة المهندس الاردني، نقابة المهندسين الاردنيين، العدد 69، يوليوب 2000، ص 22-25.
15. <http://www.kuleuven.ac.be/bwk/materials/Teaching/master/wg04b/10400.htm>.
16. Kathryn R. Lewis "Fire Design of Steel Members" University of Canterbury ,Christchurch, New Zealand. February 2000.
17. Daniela Bern hart "The Effect of Support Conditions on the Fire Resistance of a Reinforced Concrete Beam", Fire Engineering Research Report 04/5,University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, August 2004 .<http://www.civil.canterbury.ac.nz.html>.
18. Euro code 4, Design of composite Steel and Concrete Structures prEN1994-1-2, Part 1.2 , Structural Rules - Structural Fire Design. European Committee for Standardization, Brussels, 2001.
19. Jenny Seputro , "Effect of Support Conditions on Steel Beams Exposed of Fire", Department of Civil Engineering, University of Canterbury ,Christchurch, New Zealand.2001
20. Euro code 3, Design of steel structures , prEN 1993-1-2, Part 1.2 : General rules ,Structural fire design ,European Committee for Standardization . Brussels, 2002
21. Zhongcheng Ma and Pentti Mäkeläinen "Behavior Of Composite Slim Floor Structures In Fire" journal of structural engineering, ASCE,Vol.126, no.7, pp.830-837, July 2000.
22. د. غيث الحلاق، "حماية المنشآت الفولاذية من الحرائق باستخدام مواد حماية خفيفة الوزن" ، المهنوسون، جمعية المهندسين الكويتية، العدد 60، ابريل 1998 ، ص 24-30.
23. Bailey, C. G. and Moore, D. B.: 'Structural fire design: Core or specialist subject, Part 2: design', The Structural Engineer, 4 May 2004, p32 – 38
24. T.T. Lie and M. Chabot "Concrete Filling: Fire Protection for Steel Columns", Canadian Consulting Engineer, May/June 1990, p. 39-40
25. The behavior of multi-story steel framed building in fire", British steel plc/swinden technology centre-1999.UK.
26. V.K.R. Kodur "Fire Resistance of Concrete-Filled Steel Columns", National Research Council of Canada, ISSN 1206-1220,May 1997.
27. Faris A. Ali "Rotationally Restraint Steel Columns In Fire" University of Ulster ,The third part (phase 3) of the restraint test program , May 1998.
28. Clayton Wastney , "Performance of unprotected steel and composite steel frames exposed to fire", Department of Civil Engineering ,University of Canterbury ,Christchurch, New Zealand ,February, 2002 .
29. I.W. Burgess, Z. Huang and R.J. Plank "Non-Linear Modelling Of Steel And Composite Structures In Fire", Department of Civil & Structural Engineering, University of Sheffield, S1 3JD, UK.2003.
- 29- Shaheen, Mohamed & Foster, Andrew & Cunningham, Lee & Afshan, Sheida. (2020). "Behaviour of stainless and high strength steel bolt assemblies at elevated temperatures — A review. Fire Safety Journal. 113 . 10297510.1016/j.firesaf..2020.102975.
- 30- Shaheen, Mohamed & Foster, Andrew & Cunningham, Lee & Afshan, Sheida. (2020). A numerical investigation into stripping failure of bolt assemblies at elevated temperatures. Structures . 27. 10.1016/j.istruc.2020.07.042..